



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

SU (п) 1015028

A

з 50 Е 02 В 3/16

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Н А В Т О Р С К О М У С В И Д Е Т Е Л С Т В У

БОЛСОНОВСК	
13	БАРДУЧКА ЧЕРНОУСОВ ПОЛЕНОВА

(21) 3358768/29-15

(22) 23.07.81

(46) 30.04.83. Бюл. № 16

(72) В. А. Духовский, В. М. Веселков,
В. И. Дубинчик, В. К. Синяков
и В. Г. Ефремов

(71) Средиземнотатский ордена Трудового
Красного Знания научно-исследователь-
ский институт пригражин им. В. Д. Журина
(53) 624.136(088.8)

(56) 1. Кречевский И. Е. Пленочные
противофильтрационные устройства. М.,
"Энергия", 1976, с. 137-139.

2. Сводный доклад по подтеме НГ-61.32
"Исследование и применение асфальтоби-
тумных бетонов и полимерных материа-
лов в строительстве гидротехнических
сооружений". М., ВНИИГ, 1980, рис. 20,
с. 91.

(54) (57) 1. СПОСОБ СООРУЖЕНИЯ
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ,
включающий подготовку основания, отсып-
ку подстилающего слоя, изготовление эк-

рима из отдельных соединенных между
собой полотнищ водонепроницаемого мате-
риала и выполнение защитной оболочки,
отличающейся тем, что с
целью повышения водонепроницаемости
экрана и склонения толщиной подстилаю-
щего и защитного слоев, экран изготавли-
вают путем нанесения на капроновую
ткань слоя изотермически расплавленно-
го синтетического материала, например
полиизобутилена с коэффициентом трения
большим, чем коэффициент внутреннего
трения материала скрежца.

2. Способ по п. 1, отличаю-
щийся тем, что расплавленный поли-
изобутилен наносят при 34-40°C путем
распыления со скоростью наброска 30-
60 м/с.

3. Способ сооружения противофильтра-
ционного покрытия по п. 1 и 2, отличаю-
щийся тем, что расплавленный полиизобутилен наносят на обе
поверхности капроновой ткани.

SU (п) 1015028 A

Изобретение относится к гидротехническому строительству и может быть применено для создания противофильтрапционных экранов пленок из грунтовых материалов, водоемов, камалов, а также для защиты от подмытия различных сооружений на водотоках.

Известен способ сооружения противофильтрапционного покрытия, включающий подготовку основания, отсыпку подстилающего слоя, изготовление экрана из соединенных пленочных полотнищ и отсыпку грунтового защитного слоя [1].

Недостаток известного способа – значительная повреждаемость экрана, что приводит к снижению его водонепроницаемости, и необходимость выполнения защитного и подстилающего слоя большой толщины.

Наиболее близким к предлагаемому является способ сооружения противофильтрапционного покрытия, включающий подготовку основания, отсыпку подстилающего слоя, изготовление экрана из отдельных соединенных между собой полотнищ водонепроницаемого материала и выполнение защитной одежды [2].

Недостатком этого способа является низкая водонепроницаемость экрана, что обуславливается повреждениями (проколы, прорези и т.д.) водонепроницаемого материала из-за его низких прочностных характеристик.

Кроме того, при выполнении покрытия требуется большая толщина защитного и подстилающих слоев.

Цель изобретения – повышение водонепроницаемости экрана и снижение толщины подстилающего и защитного слоев.

Поставленная цель достигается тем, что экран изготавливают путем нанесения на капроновую ткань, слоя изотермически расплавленного синтетического материала, например полизобутилена, с коэффициентом трения большим, чем коэффициент внутреннего трения материала скрипки.

Прочем расплавленный полизобутилен наносят при 35–40°C на обе поверхности капроновой ткани путем распыления со скоростью набрызга 30–60 м/с.

Способ ложится конкретными приемами наложения противофильтрапционного покрытия.

П р и м е р 1. Подготавливают основание, например, водоема механизированным способом; затем отсыпают подстилающий слой 0,5 м из грунта-мелкозема, после чего на этот грунтовой слой укладыва-

ются полотнища из капроновой ткани толщиной 0,3 мм и соединяют их торцовыми частями с образованием сплошного экрана. На поверхность капроновой ткани наносят, например, путем распыления слой ракий, 0,3 мм изотермически расплавленного до 37°C синтетического с коэффициентом трения больше коэффициента внутреннего трения бетона материала, например полизобутилена. После этого по подготовленному экрану выполняют защитную одежду из монолитного бетона толщиной 0,06–0,12 м. При этом экран имеет следующие характеристики: прочность на разрыв 120 МПа, коэффициент трения 0,3, водонепроницаемость экрана нарушается без защитной одежды при напоре 30 м. Через 2 года происходит уменьшение прочности на разрыв при хранении экрана на воздухе до 77,5% от первоначальной, а удлинение снижается на 22%.

П р и м е р 2. Подготавливают основание, например, водоема механизированным способом, отсыпают подстилающий слой 0,5 м из грунта-мелкозема, после чего на этот грунтовой слой укладываются полотнища из мелкорогатинной капроновой ткани толщиной 0,4 мм и соединяют их торцовыми частями с образованием сплошного экрана. На поверхность капроновой ткани наносят путем набрызга со скоростью 30 м/с изотермически расплавленного до 40°C полизобутилена слоем равным 0,2 мм. После этого по подготовленному экрану выполняют защитную одежду из монолитного бетона толщиной 0,06–0,12 м. При этом характеристики экрана следующие: прочность на разрыв 130 МПа, коэффициент трения 0,5, водонепроницаемость нарушается без покрытия одеждой при напоре 35 м, уменьшение удлинения на 18% через 2 года при хранении на воздухе, а прочность на разрыв при хранении экрана на воздухе спадает до 83%.

П р и м е р 3. Подготавливают основание, например, водоема механизированным способом, затем отсыпают подстилающий слой 0,5 м из грунта-мелкозема, берут полотнища из мелкорогатинной капроновой ткани толщиной 0,2 мм и наносят на обе ее поверхности путем набрызга со скоростью 30 м/с расплавленным до 35°C полизобутиленом слоем 0,15 мм на каждую поверхность, ткань. Подготовленные полотнища укладываются на грунтовой слой и соединяют их торцовыми частями с образованием сплошного экрана. После этого

по подготовленному экрану выполняют защитную одежду из монолитного бетона толщиной 0,06-0,12 м. При этом экран имеет следующие характеристики: прочность на разрыв 140 МН/м, коэффициент трения 0,5, водонепроницаемость нарушается без покрытия одеждой при напоре 40 м, уменьшение удлинения на 15% через 2 года, прочность на разрыв при хранении экрана на воздухе снижается до 85%.

При нанесении полизобутилена его температуру принимают в пределах 35-40°C, исходя из диапазона активных температур в жидком состоянии равного 27-45°C. За время подачи и нанесения полизобутилена он остывает на 4-6°C, поэтому нижний предел температур с которым запасом устанавливается для расплавленного полизобутилена 35°C. Верхний предел температур принят из условий безопасности проведения работ, так как при температурах выше 45-

50°C полизобутилен становится огне- и взрывоопасным.

Скорость наброска 30-60 м/с полизобутилена обеспечивает однородность распыла и наибольшую адгезию к капроновой ткани.

Повышение устойчивости материала защитной одежды при выполнении противофильтрационных покрытий откосов сооружений достигается тем, что коэффициент трения синтетического материала, запасенного на капроновую ткань, больше, чем коэффициент внутреннего трения материала защитной одежды.

Применение предлагаемого способа позволяет значительно повысить водонепроницаемость противофильтрационного покрытия за счет резкого увеличения прочностных свойств экрана и уменьшение количества его повреждений. При этом снижается стоимость покрытия из-за уменьшения толщины подстилающего и защитных слоев.

Составитель В. Волков

Редактор А. Мотыга Техред И. Гайну Корректор Е. Рощко

Заказ 3160/28 Тираж 673 Подписано

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППС "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4